

POLYFORM

TINTA AL ACEITE UNIVERSAL
TINTA ALQUIDAL MODIFICADO



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Las Tintas al aceite universal se encuentran elaboradas para permitir emparejar tonos en la madera, sin traslapes y sobre todo permitir sobre aplicar procesos de nitrocelulosa, poliuretanos, acrílicos y polyester.

TIPO

Alquidial Modificado

USOS RECOMENDADOS

Entonar la madera en:

Muebles

Enchapados

Y todo aquello que requiera resaltar la veta de la madera proporcionando una totalidad y transparencia clásica con acabados uniformes.

COLORES

Amplia gama de colores, consulte catálogo.

ACABADO

Satinado

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

14-25 % dependiendo del color.

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

9-14% dependiendo del color.

VISCOSIDAD

9-14 seg. @ 25°C Copa Ford # 4

DENSIDAD (g/ml)

0.886 g/l

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es una tinta para madera base solvente con pigmentos libre de plomo, que permite cambiar el tono sin tapan la veta. Facilidad de aplicación con pistola o trapo. Tonos más intensos, profundos y uniformes. Mejor penetración. Secado más rápido ayudando a acelerar el proceso de barnizado. Tinta de aplicación directa.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es necesario lijar la madera con grano 240 para emparejar las cerdas.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Este producto por ser elaborada a base de pigmentos, con el tiempo tiende a sedimentarse por lo que será necesario homogenizar el material para asegurar la correcta integración de todos los componentes antes de usar.

DILUCIÓN

La tinta al aceite universal se encuentra lista para aplicar, si requiere diluir un poco el color usar 5% de thinner estándar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aspersión convencional con aire.

Aplicación trapo.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique a temperaturas menores de 10°C, ni mayores de 40°C.

Se recomienda aplicar y dejar secar en áreas perfectamente ventiladas, alejadas de cualquier fuente de calor, no se recomienda que seque a los rayos del sol ya que puede alterar las propiedades finales de desempeño del producto. Así como se recomienda el uso de mascarillas de carbon activado contra vapores de solvente organicos.

Mantenga el envase cerrado, en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN

Para aplicar por aspersión se recomienda emplear una presión de 25-35 lb/Pulg2.

TIEMPO DE SECADO

Para sellar la madera ya entintada con (sellador de NC ó fondo de PU) es necesario dejar de secar de 2 a 3 horas para evitar la remoción de la tinta.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Por ser una tinta que se absorbe rápidamente en la madera al realizar la aplicación es necesario relimpiar el exceso de tinta para evitar problemas de adherencia con la capa de sellador.

RENDIMIENTO TEÓRICO

TRAPO: 70-95 gr/m2

PISTOLA: 90-140 gr/m2

POLYFORM

TINTA AL ACEITE UNIVERSAL
TINTA ALQUIDAL MODIFICADO



CARTA TÉCNICA

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lavar la pistola de aplicación con thinner estándar hasta eliminar la coloración de la tinta en el equipo de aplicación.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original bien cerrado bajo techo y en lugares frescos y secos.

Después del uso cierre bien el envase y manténgalo fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Mantenga el producto en su envase original.
No se debe mezclar con otros productos no recomendados.
No eliminar a la intemperie.
Cierre perfectamente la botella después de ser utilizada, podría escurrir con mucha facilidad y manchar de un color intenso.
De no seguir las instrucciones anteriores puede causar variaciones de viscosidad y/o color del producto.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se debe de mezclar con otras familias de tintas.
No debe utilizarse este tipo de tintas en muebles que en su uso vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol.
Este producto al ser una tinta en base a pigmentos, con el tiempo tiende a sedimentar por lo cual es necesario homogeneizar el material para asegurar la correcta integración de todos los componentes antes de usar.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella PET 960 mil. - 0.891 KG.
Botella PET 480 mil. -

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Botella PET 960 mil. - 0.891 KG.
Botella PET 480 mil. - 0.446 KG.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la

POLYFORM

TINTA AL ACEITE UNIVERSAL
TINTA ALQUIDAL MODIFICADO

POLY FORM

CARTA TÉCNICA

irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO